



JORDAN LACKE
PCG GROUP

Eine Marke der PLANTAG Coatings

OBERFLÄCHEN – WO NATUR INSPIRIERT UND ERFAHRUNG VOLLENDET

JORDAN – ALLES ANDERE ALS OBERFLÄCHLICH

**ZEIG WAS DU KANNST!
WWW.JORDANLACKE.DE**

INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

FÜR WEITERE
INFORMATIONEN IST
DAS TECHNISCHE
MERKBLATT ZU
BEACHTEN!

		ANWENDUNGSBEREICH	LACKSYSTEM	AUFTRAGSART	1K/2K	HÄRTER	MV NACH VOLUMEN	GLANZSTUFEN	FARBE	VERDÜNNUNG	VERZÖGERER	REINIGUNG	TOPFZEIT	ARBEITS- GÄNGE	AUFTRAGS- MENGE JE ARBEITSGANG	DÜSE (MM) (BECHER- PISTOLE)	SPRITZDRUCK (BAR) (BECHER- PISTOLE)	SCHLEIFBAR***	ZWISCHEN- SCHLIFF (KÖRNUNG)	DURCH- TROCKNUNG ***	PRÜFUNGEN		
FÜLLER	AQUA-MAGIC-FILLER JB7430		AQUALINE		1K				JB7430-00001 (weiß) JB7430-09001 (schwarz)	Wasser		Wasser JZ9460-0-001		1-2	90-300	2,5-3,0	2,2-2,8	2-4 h	240	48 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4		
	PUR-FILLER JB2338		CLASSICLINE		2K	JH2132-0-001	10:1		JB2338-00001 (weiß) JB2338-09001 (schwarz)	JT1244-0-001 JT1313-0-001	JT1019-0-001	JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 6 h	1-2	120-180	1,7-2,0	2,5-3,5	2 h	280-400	24 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN ISO 2409 GT 0 - Haftfestigkeit		
GRUNDIERUNGEN	AQUA-MAGIC-BASE JB1823-00001		AQUALINE		1K				weiß	Wasser		Wasser JZ9460-0-001		1-3	120-150	2,0-2,5	2,0-2,5	2 h	240-360	24-48 h	- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4		
	1K CLASSIC-BASE-METAL JB1820		CLASSICLINE		1K				JB1820-0-001 (farblos) JB1820-07001 (grau)	JT1244-0-001		JT1415-0-001 JT1244-0-001		1-2	50-80	1,8-2,0	1,8-2,5			12-24 h			
	1K CLASSIC-BASE-GLASS JB1823-0-001		CLASSICLINE		1K				klar			JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001		1	30-50	1,0-1,5	2,0-2,5			1 h			
	2K JOCOPHEN-BASE JB2010-0-001		CLASSICLINE		2K	JH2242-0-001	2:1		klar	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 7 h	1-3	140-160	1,5-1,8	2,5-3,5	4-6 h	240-320	15 h	- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*		
	2K HIGH-SOLID-BASE JB2450-0-001		CLASSICLINE		2K	JH2023-0-001	2:1		klar	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 2 h	1-2	120-140	1,5-1,8	2,0-3,0	6-8 h	240-280	15 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit*		
2K ACRYPUR-BASE JM2310-0-001		CLASSICLINE		2K	JH2132-0-001	10:1			klar	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 8 h	2-3	140-160	1,5-1,8	2,5-3,0	2-4 h	240-320	15 h	- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*		
FARB-LACKE	AQUA-MAGIC-COLOR JK7462		AQUALINE		1K			matt	RAL, Sikens, NCS, etc.	Wasser		Wasser JZ9460-0-001		1-2	100-130	1,8-2,0	1,8-2,5	2-3 h	320	48 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN ISO 2409 GT 0 Haftfestigkeit (in Anlehnung) - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung) - DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4		
	JORA-COLOR JK2150		CLASSICLINE		2K	JH2132-0-001	10:1	matt	RAL, Sikens, NCS, etc., auch Metallic	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 8 h	1-2	140-180	1,5-1,8	1,8-2,0		280-320	15 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit - Eignung für Kinderspielzeug		
	HIGH-SOLID-COLOR JK2600		CLASSICLINE		2K	JH2022-0-001	2:1	JK2600-5 seiden- glänzend JK2600-3 matt	RAL, Sikens, NCS, etc.	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 1 h	1-2	120-150	1,5-1,8	2,5-3,0	6-8 h	280-400	16 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - PVC-test		
	JORA-BRILLIANT-COLOR JK2855		CLASSICLINE		2K	JH2870-0-001	2:1	hochglänzend	RAL, Sikens, NCS, etc.	JT1083-0-001		JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 3 h	1-2	80-120	1,2-1,8	2,5-3,5	über Nacht	320-600	24 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit*		
	COLORLUX-METALLIC JK2378		CLASSICLINE		2K	JH2132-0-001	10:1	matt	Metallicfarbtöne	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 4 h	1	100-140	1,5-1,8	2,0-3,0		280-320	15 h	- DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 53160 Speichel und Schweißechtheit - PVC-test		
KLAR-LACKE (SCHICHTER**)	AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475		AQUALINE		1K				JM7475-2-001 (stumpfmatt) JM7475-3-001 (matt) JM7475-4-001 (seidenmatt)	klar	Wasser	Wasser JZ9460-0-001		2	70-120	1,8-2,0	1,8-2,3	2-3 h	320	48 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN ISO 2409 GT 0 Haftfestigkeit (in Anlehnung) - DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4		
	AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477		AQUALINE		1K				JM7477-2-001 (stumpfmatt) JM7477-3-001 (matt) JM7477-4-001 (seiden- matt)	klar	Wasser	Wasser JZ9460-0-001		2	70-120	1,8-2,0	1,8-2,3	2-3 h	320	48 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN ISO 2409 GT 0 Haftfestigkeit (in Anlehnung) - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit - DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4		
	AQUA-STEP JM7490-4-001**		AQUALINE		1K+2K	JH8410-0-001	10:1	matt	klar	Wasser		Wasser JZ9460-0-001	ca. 2 h	1-3	120-160	2,0-2,5	3,0-4,0	2-3 h	240-320	48 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit - DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4		
	AQUA-NATURAL-EFFECT JM8420-1-001**		AQUALINE		2K	JH8410-0-001	10:1	naturmatt	klar	Wasser		Wasser JZ9460-0-001	ca. 4 h	1-2	80-120	1,5-1,8	2,5-3,0	4 h	320	48 h	- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit - DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4		
	PUR-MULTI-COAT JM2136**		CLASSICLINE		2K	JH2136-0-001	10:1		JM2136-5-001 seiden- glänzend JM2136-4-001 seidenmatt JM2136-3-001 matt JM2136-2-001 stumpfmatt	klar	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 48 h	2	120-140	1,5-1,8	2,0-2,5	2-3 h	240-320	15 h	- DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit - PVC-test	
	TEMPOFIX-MULTI-COAT JM1017**		CLASSICLINE		1K				JM1017-5-001 seiden- glänzend JM1017-4-001 seidenmatt	klar	JT1415-0-001	JT1019-0-001	JT1415-0-001 JT1803-0-001		1-2	120-130	1,5-1,8	2,5-3,0	1 h	240-320	24 h	- EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit	
	HIGH-SOLID-CLEAR JM2400**		CLASSICLINE		2K	JH2023-0-001	2:1		JM2400-6-001 glänzend JM2400-3-001 matt JM2400-2-001 stumpfmatt	klar	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 2 h	2	140-160	1,5-1,8	2,0-2,5	4-5 h	240-280	15 h	- DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit	
	JORA-BRILLANT JF2875-7-001**		CLASSICLINE		2K	JH2870-0-001	2:1	hochglänzend	klar	JT1083-0-001		JT1083-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 3 h	1-2	80-120	1,2-1,8	2,5-3,5	über Nacht	320-600	24 h	- DIN 4102 B1 - Schwerentflammbarkeit* - DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen*		
	JORA-ULTRA-MATT-RESIST JF2492-1-001		CLASSICLINE		2K	JH2132-0-001	100:15	naturmatt	klar			JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 5 h	2	150	1,8-2,0	1,5-2,0			24-48 h	- DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit		
	CLASSIC-EXTREME-RESIST JM2894		CLASSICLINE		2K	JH2132-0-001	10:1		JM2894-2-001 stumpfmatt JM2894-1-001 naturmatt	klar	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 24 h	1-2	120-160	1,5-2,0	2,0-3,0	2-3 h	240-400	24 h	- DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit - PVC-test	
GIESS-COLORLUX JM2370**		CLASSICLINE		2K	JH2132-0-001	10:1		JM2370-6-001 glänzend JM2370-5-001 seiden- glänzend JM2370-4-001 seidenmatt JM2370-3-001 matt JM2370-2-001 stumpfmatt JM2370-1-001 naturmatt	klar	JT1244-0-001	JT1019-0-001	JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 48 h	1-2	100-140	1,5-1,8	2,0-3,0	2-3 h	240-320	15 h	- EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit* - DIN 53160 Speichel und Schweißechtheit - DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit* - PVC-test		
JOCOPAN-ROHHOLZEFFEKT- LACK JM2186-1-001**		CLASSICLINE		2K	JH2186-0-001	2:1	naturmatt	klar		JT1244-0-001		JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 6 h	2	120-140	1,5-1,8	2,0-3,0	3-4 h	240-280	15 h	- DIN 68861-1B - chem. Widerstandsfähigkeit* - EN 71, Teil 3 - frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 53160 Speichel und Schweißechtheit		
WACHSE UND ÖLE	DECO-OIL-COLOR JW1630		DECLINE		1K			matt	farbig			JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001		2	10-20	1,5	2,0-3,0	6-8 h	320-400	24 h	- DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit* - entspricht GISCODE: Ö 60 - kobaltfrei - decopaintkonform		
	DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001		DECLINE		1K			matt	klar			JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001		2	10-30	1,5	2,0-3,0	6-8 h	320-400	24-48 h	- EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit* - entspricht GISCODE: Ö 60 - Rutschhemmungsklasse R11 - kobaltfrei - decopaintkonform		
	DECO-OIL-ECO JW1660-3-001		DECLINE		1K+2K	JH2613-0-001	10:1	matt	klar			JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001	ca. 2 h	1-2	40-60	1,5	2,0-3,0	12 h	320-400	24 h	- EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit* - Ö-Norm C 2380:2021 (Öl aus nachhaltigen Rohstoffen) - entspricht GISCODE: Ö 10+ - DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4 - kobaltfrei - decopaintkonform		
	DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001		DECLINE		1K			matt	weiß-transparent			JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001		1-3	10-30	1,5	2,0-3,0	6 h	320-400	24 h	- EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit* - DIN 53160 Speichel und Schweißechtheit - entspricht GISCODE: Ö 60 - kobaltfrei - decopaintkonform		
	DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001		DECLINE		1K			seidenmatt bis matt	klar			JT1415-0-001 JT1244-0-001 JT1803-0-001		1-3	10-30	1,5	2,0-3,0	8 h	320-400	24 h	- EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen* - DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit* - entspricht GISCODE: Ö 60 - kobaltfrei - decopaintkonform		
	DECO-OIL-HARD-WAX JW1610		DECLINE		1K				JW1610-5-001 seiden- glänzend JW1616														

AUFTRAGSART	Lackier- pistole	Tauchen	Spachtel	Rolle	Gießen
	Walzen	Pinsel	Lappen		

ANWENDUNGSBEREICHE	 Innen- ausbau	 Treppen	 Möbel	 Parkett
	 Metall	 Glas	 Küchen	 Bäder

* entsprechendes Datenblatt beachten
** kann als Grundierung und Decklack eingesetzt werden
*** bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte